

Montážní předpětí F_M v kN a utahovací moment M_A v Nm

Třída	Spojovaný materiál	M5		M6		M8		M10		M12		M16	
		F_M	M_A	F_M	M_A	F_M	M_A	F_M	M_A	F_M	M_A	F_M	M_A
100	Ocel ($R_m < 800$ MPa)	9	11	12,6	19	23,2	42	37	85	54	130	102	330
	Ocel ($R_m \geq 800$ MPa)	9	10	12,6	18	23,2	37	37	80	54	120	102	310
	Temperovaná litina	9	9	12,6	16	23,2	35	37	75	54	115	102	300